FICHE TECHNIQUE

HARDWAXOIL FULL SOLID

5L 1L

DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile bi-composante modifiée pour parquet à base d'huiles naturelles de qualité supérieure avec une excellente résistance à l'usure et l'humidité. Bonne capacité de remplissage, couleur naturelle et bonne résistance chimique et mécanique. Aspect mat ne lustre pas. Le produit idéale pour finition parquet en une couche Séchage accéléré. Doit être mélangé avec un activateur (B) Toutes essence de bois, MDF, Bamboo, etc.

DONNEES TECHNIQUES

VISCOSITÉ	**+/- 70-90 sec. (Din 4mm/20°C)**
EXTRAIT SEC	**+/- 92 % en poids**
DENSITÉ	**+/- 0,99 kg/l**
BRILLANCE	**mat**
COULEURS	

STANDARD: Incolore, naturel, naturel blanc, blanc, extra blanc, gris, vieux gris, chêne fumé, noir.

CONFORME LA DIRECTIVE EUROPEENE DECO 2010 - CONFORME ARBO et SANS NMP

TRAITEMENT PREALABLE

La surface doit être complètement propre. Poncez d'abord le bois au grain 100-120.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger l'activateur (5%), bien remuer avant l'emploi. Il faut appliquer le HARDWAXOIL FULL SOLID Ciranova® avec une mono brosse (pad blanc ou beige). Le surplus doit être essuyé. Pour application industrielle nous vous conseillons de contacter notre service technique Ciranova®.

TEMPS DE SECHAGE

Légèrement chargeable aorès 24h.
Le temps de séchage dépendant de l'humidité et température ambiante. Une bonne température et ventilation écourte le temps de séchage.

CAPACITE D'ETALEMENT

45 - 50 m^2/liter

TRAITEMENT ULTERIEUR

Nettoyage mensuel avec le Savon pour parquets Ciranova®.
Lors de salisures importantes, il est conseiller d'utiliser le nettoyant intensif Ciranova.
ATTENTION: Le Hardwaxoil est complètement durci après 2 semaines. Pendant cette periode il est conseiller d'éviter tout contact avec de l'eau ou des produits d'entretien.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Durée de conservation : 2 ans dans l'emballage d'origine bien fermé. Après avoir mélanger l'activateur le produit se conserve de quelques semaines à quelques mois.

MENTIONS PARTICULIERES

Jeter vos chiffons et pads usés à l'eau après utilisation à risque d'auto-combustion.
Le Hardwaxoil Full Solid Incolore, Naturel et Naturel blanc peuvent être utilisé pour fixer les teintes phase aqueuse pour être vitrifié après.
Huile teintées: faire essais avant traitement du parquet.

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique à été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
Belgium
tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be